

---

# MONILIT

## Peinture pour sol Mono-composant

### SPECIFICATIONS ET PROPRIETES

Peinture pour sols, à base de résine glycérophthalique modifiée Uréthane, mono-composant, de charges dures, résistant à l'abrasion et de pigments stables à la lumière. Produit en seul composant facilitant la mise en œuvre. Bonne résistance à l'usure, aux huiles, graisses, et agents de nettoyage.

*AFNOR 36 005 Famille 1 Classe 6a 8b*

**MONILIT** est conforme à la législation concernant les peintures destinées à l'industrie alimentaire.

Couleur : Teinte RAL

Aspect : Satiné

Extrait sec : 65 % +/- 1 %

Dilution d'emploi : Diluant C1

Densité : 1.20 +/- 0.05

Viscosité à l'emploi : suivant support

Viscosité : 130 " +/- 5" CA4

Rendement : 3 à 5 m<sup>2</sup> au kg par couches.

Point éclair : inférieur à 36°C

Séchage (à 20°C et -65 % d'humidité relative) : H.P. 30 à 40 mn. SEC. 2 heures DUR 24 heures

**UTILISATIONS** : sols d'usines et sols en ciment, terrasses, parkings, garages, piscines, caves vinicoles, conserveries, laiteries, etc..

### MODE D'EMPLOI

Matériel : Raclette, brosse, rouleau, pistolet pneumatique.

Support : sur ciment, sec, propre et dépoussiéré.

Sur ciment lisse ou ciment neuf, prévoir un lavage préalable avec un produit base acide chlorhydrique qui élimine la laitance et favorise l'accrochage, suivie d'un rinçage à l'eau abondant.

Application en deux couches. Temps de séchage entre les deux couches : 24 heures.

Mise en service trois ou quatre jours après la seconde couche.

Possibilité d'emploi sur sols bois, avec une première couche bien diluée.

**Ne pas appliquer sur sol reflué (passé à l'hélicoptère) ou bouchardé.**

Recouvrable (à 20°C et -65% d'humidité relative) sur film de 40 microns secs : par lui-même après 24 h. de séchage.

Dilution : 1<sup>ère</sup> couche : 20 à 30 %

2<sup>ème</sup> couche : 0 à 5 %

**CONDITIONNEMENT** : 5 ou 25 Kg