



USINE MICHEL Sarl au capital de 8.000 €  
Les Murets - B.P. 8  
Tél. 04.90.20.10.77

R.C. 451.822.837  
84740 VELLERON  
FAX. 04.90.20.02.07

# VERNILFER

## FINITION SATINE BRILLANTE

**Fixation et inhibition de la rouille grâce à un vernis isolant activé**

### PROPRIETES

Résine lionolétique. Aspect : satiné brillant

Teintes : Ambrée – Point éclair : 40°C – Densité : 0.95

Conservation : 9 mois en emballage d'origine.

### PREPARATION

Ferreux piqués : dépoussiérage succinct.

Ferreux rouillés : décapage léger de la rouille non adhérente en DS1.

Non ferreux oxydés : décapage léger de la rouille non adhérente surface sèche jusqu'à saturation complète.  
en DS1.

Contenance : 1L. - 2,5L.- 5L - 20L.

### APPLICATION : DEUX COUCHES MINIMUM

Manuelle : 16 à 18 m<sup>2</sup>/L. Prêt à l'emploi – Brosse – Rouleau

Pistolet : 18 à 20 m<sup>2</sup>/L. Prêt à l'emploi – Pneumatique – Airless

Additif peinture : selon peinture : Prêt à l'emploi – Mélange

### MODE D'EMPLOI

Décaper succinctement afin d'obtenir une surface de degré de oins n° 1 exempte de calamine ou de rouille.

Ne jamais additionner de diluant. Traiter uniquement les parties rouillées en insistant sur les zones particulièrement attaquées. Compatible en utilisation additive uniquement avec les peintures glycérophtaliques après essais préalables. Ne jamais dépasser en adjuvant pour peinture plus de 20% de dilution.

Application sur surface sèche jusqu'à saturation complète.

Codes danger: R20/21 – R38 – R10 – S23 – S25 – S51



**XN NOCIF**